

产品特点:

K907 硅橡胶专用粘接剂，产品为快干型无溶剂的单组分室温固化硅橡胶，适用于难粘材料的粘接密封，固化物韧性好，粘接强度高，固化后具有卓越的抗冷热交变性能，耐温性好（-60~+200℃），电气绝缘性优，具有防潮防震功能。

用途:

主要适用于各类工程塑料（ABS、PC、PA、PAT、PMMA 等）相互粘接和工程塑料与金属的粘接，各式电容器的固定和防震，广泛应用于电子元器件、仪表、机械等行业的粘接、密封和涂敷。

技术性能:

固 化 前	性能名称		K907	备注
	外观		半透明粘稠液	目测
	表干时间（25℃, min）		≤10	
固 化 后	机 械 性 能	抗拉强度（MPa）	≥1.2	GB/T528-2009
		扯断伸长率（%）	≥250	GB/T528-2009
		剪切强度（MPa）	≥1.2	GB/T7124-2008
		硬 度（shore A）	20~30	GB/T531.1-2008
	电 性 能	介电常数（100KHz）	≤3.0	GB/T1693-2007
		介电强度（kV/mm）	≥15	GB1695-2005
		体积电阻率（Ω·cm）	≥1.0×10 ¹⁴	GB/T1692-2008

使用方法:

- 1、将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、先套上胶嘴，再将胶嘴切成需要的尺寸，然后将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定即可。
- 3、将涂装好的部件置于空气中，室温固化 24 小时后即可投入使用。

注意事项:

- 1、固化需潮湿的空气，在粘合面积大的场合可能需较长时间。
- 2、操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。
- 3、避免与眼睛，皮肤及衣物接触。皮肤接触后请立即用肥皂水冲洗。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查。
- 4、如使用点胶机施胶，作业结束或中断时建议将点胶针头浸泡于含有硅油的容器中，预防固化堵塞针头，再次作业时去掉针头中少量胶即可。

贮存: 贮存于 30℃ 以下阴凉干燥处， 2.6L/支贮存期为 6 个月，300ml/支贮存期为 9 个月，40g/支贮存期为 12 个月。

包装规格: 40g/支、300ml/支、2600ml/支或按客户要求。

说明: 以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不承担特定条件下使用我公司产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和我公司技术服务部联系，我们将竭力为您提供尽可能的帮助。