

卡夫特 K-9138

K-9138 双组份环氧树脂胶 Two-part Epoxy Adhesive

卡夫特 K-9138 是一款常温固化的双组份环氧胶。

产品特征

粘度适中，抗流挂性好

30 min 操作时间

粘结强度高、硬度高

良好的耐水性

典型用途

广泛用于金属和石材的自粘或互粘，用于硬质材料的粘接和修补，建筑材料粘接。

固化前特性

外观	A 组分：灰白色粘稠体 B 组分：土黄色粘稠体
粘度 mPa.s	A 组分：35000~55000 B 组分：80000~130000
比重 g/ml (GB/T 13354-1992, 25 °C)	A 组分：1.40~1.65 B 组分：1.40~1.65
混合比 (A:B)	100:100(重量比)

固化及使用

初步时间 min (GB/T 7123.1-2015, 30 g 混合量, 25 °C)	30~60
--	-------

固化后性能

硬度 Shore D (GB/T 2411-2008)	70~90
--------------------------------	-------

拉伸剪切强度 MPa (GB/T 7124-2008)	8~16, 45#钢
体积电阻 $\Omega \cdot \text{cm}$ (GB/T 31838.2-2019)	$> 1 \times 10^{13}$
使用温度范围 °C	-20~100

*以上数据具有典型性，不适用特殊情况。

使用说明

- 1、使用 A, B 组分胶料前一定要在原包装中搅拌均匀（因为长时间放置可能会有沉淀，搅拌后使用，不影响性能）。
- 2、随着温度的变化固化速度有所变化是正常的，温度低固化会慢点，相反，温度高了，固化会快点。
- 3、随混合量的变化,可使用时间也有所变化,混合量越大可使用时间越短。

注意事项

- 1、调胶时应尽可能地按比例称取两组分，切勿使任一组分过量太多，避免强度降低。
- 2、混合量宜酌量，切勿大量配胶，并宜现配现用。
- 3、每次配胶完毕后，迅速将盖子盖上，密闭封存，禁止胶液长时间暴露在空气中。
- 4、本产品微有刺激气味，皮肤接触请将胶用肥皂和大量自来水冲洗，不慎入口请送医院。
- 5、手上或被粘接物上多余的胶，未固化前用酒精清洗干净。
- 6、严防儿童接触，切勿入口！

贮存/保质期

常温下通风、干燥处密封储存，有效期 1 年。

包装规格

1.6KG/组, 2KG/组, 40KG/组或根据客户提供包装。

说明: 以上数据是依据我们广泛实验所得, 结果是可靠的。但由于实际应用的多样性,

应用条件不是我们所能控制, 所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题, 不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题, 可以和我公司技术服务部联系, 我们将竭力为您提供尽可能的帮助。

更多其它内容见产品 SDS。

广东卡夫特新材料科技股份有限公司

中国|广东|惠州|惠城区

■ 龙丰都田工业区

■ 观音山厂区

电话: 0752-2371651

<https://www.kafuter.cn>

除非另有协议, 信息和规格如有更改, 恕不另行通知, 也不承担任何责任。
此处使用的商标是其各自所有者的财产。



卡夫特®